



9629B Feuille de distance (ruban adhésif double-face)

Information de produit

Etablie : 06/2010

Modifiée :

Description du produit

La feuille de distance 3M™ 9629B est composée d'un support en polyester noir enduit des deux côtés d'un adhésif acrylate avec une bonne adhésion initiale.

Caractéristiques

Très bonne adhésion également sur des surfaces à basse énergie comme polyéthylène et polypropylène ainsi que sur des surfaces thermolaquées. Le support en polyester permet un bon maniement lors de processus d'étampage.

Construction

valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications

Epaisseur (ASTM D-3652)	
Ruban adhésif	0,10 mm
Papier protecteur	0,08 mm
Total	0,18 mm
Papier protecteur	papier glassine, 98 g/m ² , brun
Couleur	noir
Type d'adhésif	acrylate
Support	polyester noir, épaisseur 0,013 mm

Caractéristiques de performance

valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications

Résistance au pelage sur acier (ASTM D-3330) angle d'enlèvement 180°, à température ambiante, temps d'attente 72 h, vitesse d'enlèvement 300 mm/min	56 N/25 mm
Résistance au pelage sur polypropylène (ASTM D-3330) angle d'enlèvement 180°, à température ambiante, temps d'attente 72 h, vitesse d'enlèvement 300 mm/min	46 N/25 mm
Résistance au pelage sur LDPE (ASTM D-3330) angle d'enlèvement 180°, à température ambiante, temps d'attente 72 h, vitesse d'enlèvement 300 mm/min	21 N/25 mm
Résistance au pelage sur HDPE (ASTM D-3330) angle d'enlèvement 180°, à température ambiante, temps d'attente 72 h, vitesse d'enlèvement 300 mm/min	22 N/25 mm
Températures d'utilisation en pointe (min/h) en continu (jours/semaines)	177°C 93°C
Résistance au cisaillement statique (ASTM D-3654 mod.) surface de collage 3,23 cm ² , 1 kg de poids, sur acier inox, à 22°C	> 10'000 min
Résistance à l'eau	très bonne
Résistance aux solvants	très bonne

Stockage et durée de vie

24 mois après réception de 3M. Stockage dans l'emballage d'origine à température ambiante (environ 21°C) et sous une humidité relative de l'air d'environ 50 %.

Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Notre responsabilité éventuelle se limite exclusivement à la valeur du produit. Nous ne répondons aucun cas de dommages résultant directement ou indirectement de l'emploi en général, de l'emploi défectueux ou de l'emploi à un autre usage que celui auquel nos produits sont ordinairement destinés. Aucune personne n'est autorisée à donner en notre nom des recommandations ou des assurances dont le contenu dépasse celui des présentes informations.

3M (Suisse) SA
Rubans adhésifs, colles et
systèmes d'identification Scotch
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68